



ARTIKELSPECIFIKATION

VERBUNDFOLIE

Kraftpapier50/BOPA15/PE50

Kraftpapier 43,5% / BOPA 13,0 % / PE 43,5%

Materialstruktur von aussen nach innen:	µm	g/m²
Kraftpapier	50	50
Kleber ca.	1	3
BOPA (Biaxial orientiertes Polyamid)	15	21
Kleber ca.	1	3
PE (Polyethylen)	50	45,5
Gesamtdicke/-gewicht (+/- 10%)	117	122,5

Einsatzbereich: Trockene oder flüssige, nicht aggressive Füllgüter

Spezifische Eigenschaften:

Sauerstoffdurchlässigkeit: 1,89 (ml/m².24h)
Wasserdampfdurchlässigkeit: 2,20 (g/m².24h)
Siegelung: Schmelzpunkt Siegelmedium 0-300°C
Siegelbereich 250-300°C (abhängig von Siegelzeit und Werkzeugdruck)

Verwendete Beuteltypen: Siegelrandbeutel mit Einreißkerbe

Lagerbedingung:

Kühl und trocken, vor Sonnenlicht geschützt, lagern.
Temperatur: 15 bis 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 35 bis 65%

Die Prüfung und Feststellung der Eignung des Packstoffes für den vorhergesehenen Einsatzzweck nebst Füllung obliegt dem Verwender.
Wir sind nicht verantwortlich für Qualitätsveränderungen des Füllgutes, die durch Wechselwirkungen mit dem Packstoff entstehen können.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Angaben.

Neofol GmbH – Lorsche Str. 8 – 69469 Weinheim
Telefon 06201-257120 Telefax 06201-25712-10 E-Mail info@neofol.de